

## 机床液压油 (L-HL)

#### ●性能概述 >

迈斯拓机床液压油优质复合添加剂与深度精制、加氢精制基础油精制而成,是一种抗氧防锈型液压油。专为机床液压系统提供稳定润滑解决方案,粘度等级:提供多种牌号,满足从轻负荷到中重型机床的润滑需求。防锈性能:通过24小时液相锈蚀试验(无锈),铜片腐蚀试验(100℃/3h)达1级标准,保护关键部件免受腐蚀。低温流动性:倾点低至-12℃(如15#牌号),适应北方冬季短时使用需求。



### ●产品特点 🔨

01

长效防锈保护,添加复合防锈剂,在潮湿环境下形成致密保护膜,特别适用于南方高湿度地区的机床主轴箱、齿轮箱。

03

环保兼容性,不含重金属添加剂,符合欧盟RoHS指令;与矿物油型密封圈兼容,避免密封件硬化或膨胀。

02

卓越的抗氧化性,抑制高温下油品劣化,减少油泥生成,换油周期延长至传统液压油的1.5-2倍。

04

平衡抗磨性能,虽为通用型液压油,但添加抗磨剂使泵体磨损量降低至600mg以下(四球法测试),兼容含齿轮箱的液压系统。

### ●应用场景 💜

应用于机床和其他设备的低压齿轮泵,也可用于使用其它抗氧防锈型润滑油的机械设备,但不能用作高级机床液压油,更不能作为抗磨液压油使用。产品使用温度范围以0~80℃为宜。



## ●执行标准ン

GB11118.1-2011



# 机床液压油性能指标(L-HL)

| 项目                       | 质量指标  |       |       |       |       |      |      | 试验方法       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------------|
| 型号                       | 15    | 22    | 32    | 46    | 68    | 100  | 150  |            |
| 密度a(20℃)/(kg/m3)         | 报告    |       |       |       |       |      |      | GB/T 1884  |
|                          |       |       |       |       |       |      |      | GB/T 1885  |
| 色度/号                     | 报告    |       |       |       |       |      |      | GB/T 6540  |
| 外观                       | 透明    |       |       |       |       |      |      | 目测         |
| 闪点(开口)/℃ 不低于             | 140   | 165   | 175   | 185   | 195   | 205  | 215  | GB/T 3536  |
| 运动粘度/ (mm2/s)            | 13.5- | 19.8- | 28.8- | 41.4- | 61.2- | 90-  | 135- | GB/T 265   |
| 40°C                     | 16.5  | 24.2  | 35.2  | 50.6  | 74.8  | 110  | 165  |            |
| 0℃ 不大于                   | 140   | 300   | 420   | 780   | 1400  | 2560 | -    |            |
| 粘度指数    不小于              | 80    |       |       |       |       |      |      | GB/T 1995  |
| 倾点/℃ 不高于                 | -12   | -9    | -6    | -6    | -6    | -6   | -6   | GB/T 3535  |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g)         | 报告    |       |       |       |       |      |      | GB/T 4945  |
| 水分(质量分数)/% 不大于           | 痕迹    |       |       |       |       |      |      | GB/T 260   |
| 机械杂质                     | 无     |       |       |       |       |      |      | GB/T 511   |
| 铜片腐蚀 (100℃, 3h) /级 不大于   | 1     |       |       |       |       |      |      | GB/T 5096  |
| 液相锈蚀 (24h)               | 无锈    |       |       |       |       |      |      | GB/T 11143 |
| 泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/ (mL/mL) |       |       |       |       |       |      |      |            |
| 程序Ⅰ(24℃) 不大于             | 150/0 |       |       |       |       |      |      | GB/T 12579 |
| 程序Ⅱ(93.5℃) 不大于           | 75/0  |       |       |       |       |      |      |            |
| 程序Ⅲ(后24℃) 不大于            | 150/0 |       |       |       |       |      |      |            |
| 空气释放值(50℃)/min 不大于       | 5     | 7     | 7     | 10    | 12    | 15   | 25   | GB/T 0308  |
| 抗乳化性(乳化液到3ml的时间)/min     |       |       |       |       |       |      |      |            |
| 54℃ 不大于                  | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | -    | _    | GB/T 7305  |
| 82℃ 不大于                  | -     | -     | -     | -     | -     | 30   | 30   |            |
| 密封适应性能指数 不大于             | 14    | 12    | 10    | 9     | 7     | 6    | 报告   | SH/T 0305  |